

## ACO polimerbetonio cheminio atsparumo sąrašas, 01.2009 redakcija

ACO polimerbetonis yra medžiaga, sudaryta iš kvarcinio užpildo (frakcija iki 8 mm) ir rišamosios medžiagos, - sintetinės dervos. Duomenys tikrinami nurodytoje aplinkoje, grynoje nesumaišytoje terpeje. Nurodytos koncentracijos, kai patalpos temperatūra yra (RT, 23° C)<sup>2)</sup>. Duomenys paremti daugkartiniais Polimerinių medžiagų instituto, esančio Floršeime (Florsheim), bei Vokietijos federacinės medžiagų tyrimų bei kontrolės tarnybos (BAM) akredituoto Polimerinių statybinių medžiagų tyrimų instituto tyrimais. ACO sandarinimo medžiaga ir gruntas atitinka KIWA BRL-K 781/1.

Aplinka (gryna, nesumaišyta)	Maks. % koncentracija <sup>1)</sup>	Trumpai laikė apkrova <sup>4)</sup>		Ilgalaikė apkrova <sup>5)</sup>		Aplinka (gryna, nesumaišyta)	Maks. % koncentracija <sup>1)</sup>	Trumpai laikė apkrova <sup>4)</sup>		Ilgalaikė apkrova <sup>5)</sup>	
		• ACO polimerbetonis P <sup>3)</sup>	• ACO sandarinimo medžia ga/gruntas Sistema A	• ACO polimerbetonis P <sup>3)</sup>	• ACO sandarinimo medžia ga/gruntas Sistema A			• ACO polimerbetonis P <sup>3)</sup>	• ACO sandarinimo medžia ga/gruntas Sistema A	• ACO polimerbetonis P <sup>3)</sup>	• ACO sandarinimo medžia ga/gruntas Sistema A
<b>Instituto (DIBt) tikrinti skysčiai</b>											
DIBt Nr. 1:	Benzinas	+	+	+	+	Benzolas		+	-	+	-
	DIN 51 600, DIN 51 607					Boro rūgštis, v.p.t.		+	+	-	+
DIBt Nr. 2.1:	Kuras lėktuvams	+	+	+	+	Antrinis butanolis		+	+	+	+
	50% tūrio isooktanolo					Kalcio hidroksidas v.p.t.		+	+	-	+
	50% tūrio tolulo					Chevronas Hy-Jet		+	+	+	+
DIBt Nr. 2.3:	Reaktyvinis kuras Jet-A1	+	+	+	+	Chlorbenzotrifluoridas		+	+	+	+
	Nato-kodas F-34/F-35					Chloro rūgštis	5%	+	(+)	-	(+)
DIBt Nr. 3:	Kontrolinis mišinys A20/NP II	+	+	+	+	Chromo rūgštis	5%	+	+	+	+
DIBt Nr. 4:	10% tūrio metilnaftalino	+	+	+	+	Chromo rūgštis	10%	+	+	-	+
	60% tūrio tolulo					Dyzelinis kuras		+	+	+	+
	30% tūrio ksileno					Geležies (II) sulfatas	20%	+	+	+	+
DIBt Nr. 4a:	30% tūrio benzolo	+	+	+	(+)	Acto rūgštis	30%	+	+	-	(+)
	10% tūrio metilnaftalino					Etanolis		+	+	+	+
	30% tūrio tolulo					Etilacetatas		+	+	-	+
	30% tūrio ksileno					Etilendiaminas		+	-	+	-
DIBt Nr. 4b:	Pagal TRbF 401/2, pastr. 3.1.8	+	+	+	+	FAM-kontrolinis skystis A		+	+	+	+
DIBt Nr. 5:	48% tūrio izopropanolio	+	+	+	+	FAM-kontrolinis skystis B		+	+	+	+
	48% tūrio metanolio					Fluoridinė rūgštis	5%	+	+	+	+
	4% tūrio vandens					Skystas kuras EL		+	+	+	+
DIBt Nr. 5a:	Metanolis	+	+	-	+	Heksafuorosilicio rūgštis	10%	+	+	+	+
DIBt Nr. 6:	Trichloretilenas	+	-	-	-	n-heptanas		+	+	+	+
DIBt Nr. 6b:	Monochlорbenzonolas	+	-	+	-	n-heksanas		+	+	+	+
DIBt Nr. 7:	50% tūrio etilacetato	+	+	+	+	Hidraulinis kuras Donax TM		+	+	+	+
	50% tūrio metilizobutiketonu					Izootanitas		+	+	+	+
DIBt Nr. 7a:	50% tūrio acetofenono	+	-	+	-	Kalio hidroksidas	20%	-	+	-	-
	50% tūrio salicilio rūgšties metilesterio					p-kresolis v.p.t.		(+)	+	(+)	-
DIBt Nr. 8:	Formaldehidas	35%	+	+	+	Metilaminas		+	-	-	-
DIBt Nr. 9:	Acto rūgštis	10%	+	+	-	Metiletilketonas		+	+	-	+
DIBt Nr. 9a:	50 % tūrio acto rūgšties		+	+	+	Pieno rūgštis	10%	+	+	+	+
	50 % tūrio propiono rūgšties					Mineralinė alyva SAE 5 W 50 Shell		+	+	+	+
DIBt Nr. 10:	Sieros rūgštis	20%	+	+	+	Monochlortaco rūgštis	10%	+	+	+	-
DIBt Nr. 11:	Natrio šarmas	20%	(+)	+	-	Natriokarbonatas	20%	+	+	+	+
DIBt Nr. 12:	Natrio chloridas	20%	+	+	+	Natriohipochloridas	5%	+	+	-	+
DIBt Nr. 13:	30% tūrio n-butilamino		+	+	+	Natriohipochloridas	15%	+	+	-	+
	35% tūrio dimetilanilino					Oksalo rūgštis v.p.t.		+	+	+	+
	35% tūrio trietanolamino					Fenolis v.p.t.		+	+	-	-
DIBt Nr. 14.1:	2% svorio marlofeno		+	+	+	Fosforo rūgštis	20%	+	+	-	+
	3% svorio protektolo					Ricinos aliejas		+	+	+	+
	95% svorio vandens					Azoto rūgštis	10%	+	+	-	(+)
DIBt Nr. 14.2:	2% svorio marlipalo 013/80		+	+	+	Druskos rūgštis	10%	+	+	-	+
	3% svorio tekapseno N40					Sieros rūgštis	40%	+	+	+	+
	95% svorio vandens					Tetrafluorboro rūgštis	20%	+	+	-	(+)
DIBt Nr. 15a:	Tetrahydrofurano		+	+		Toluenas		+	(+)	-	-
Acetonas		+	+	-		Trichlorotrifluoretas		+	+	+	+
Skruzdžių rūgštis		10%	+	+		Trietilaminas		+	+	+	+
Amoniako rūgštis		10%	+	+	-	Ksilolas		+	+	+	+
Anilinas p.v.t.			+	+	+	Citrinos rūgštis v.p.t.		+	+		
Anilinas 10 % etanolyje		10%	+	+	+						

<sup>1)</sup> Nesutampant koncentracijoms būtina pranešti

<sup>2)</sup> Nesutampant temperatūros būtina pranešti

<sup>3)</sup> ACO polimerbetonis P = polimerbetonis su poliesterio derva kaip rišamaja medžiaga.

Esant ypatingai agresyviai aplinkai galima tiekti ir su vinelisterio derva kaip rišamaja medžiaga.  
4) Laikina apkrova pašalinama po 72 val.

<sup>5)</sup> Ilgalaikę 42 dienų apkrova pagal DIBt statybos ir kontrolės taisykles v.p.t prisintintas vandens tirpalas

+ atsparus

(+) santykiniu atsparus, reikalinga pasitarti  
- neatsparus, neikalinga pasitarti

Mūsų techninės konsultacijos teikiamas žodžiu, raštu bei praktiškai, tačiau taikomos tik kaip neprivalomas nurodymas, taip pat ir trečiųjų asmenų teisių atžvilgiu, ir neatleidžia Jūsų nuo Jūsų pačių atliekamų kontrolės mūsų tiekiamiesi gaminiams dėl jų tinkamumo numatytiems tikslams. Gaminių panaudojimas bei perdirbimas vyksta be mūsų kontrolės ir už tai atskate tik

Jūs. Jeigu būtų suabojeta atsakomybe, ji visais žalos patyrimo atvejais apsiribojā mūsų teikiamos ir Jūsų naudojamos prekės verte. Savaike suprantama, mes užtikriname mūsų gaminių nepriekaištingą kokybę, vadovaudamiesi mūsų Bendroziomis sandorių taisyklėmis.